

Sicherheitsfilm

Schutzfilm gegen Verkratzung von Verglasungen durch Vandalismus / kratzfest

GCL SR RPS 6

- Anti-Graffiti - Beste Haftung und trotzdem rückstandsfrei entfernbar
- Ideal für Straßenbahnen, Busse, Haltestellen
- Hohe Transparenz
- UV-Schutz nur im Kleber: Geringe Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- Kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- Jeder Produktionslauf wird auf Haftkraft getestet
- Schutzfilm gegen Verkratzung von Verglasungen durch Vandalismus

Strahlungsdurchlässigkeit	73%
Strahlungsreflexion nach außen	7%
Strahlungsabsorption	20%

Lichtdurchlässigkeit	88%
Lichtreflexion nach außen	10%
Lichtreflexion nach innen	10%

UV-Durchlässigkeit	<1%
--------------------	-----

Abschirmgrad (b-Faktor)	0,91
Emissivität	0,89
k-Wert (EN 673 W/m ² .°K)	5,69
Blendschutzfaktor	0%

Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,78
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	21%

Dicke ohne Schutzschicht	167 µ
--------------------------	-------

Zugfestigkeit längs/quer	208 N/mm ² / 197 N/mm ²
--------------------------	---

Dehnspannung längs/quer	103 N/mm ² / 108 N/mm ²
-------------------------	---

Reißdehnung längs/quer	70 % / 85 %
------------------------	-------------

Dehnung bei Streckspannung längs/quer	7 % / 7 %
---------------------------------------	-----------